**SV-15P COLLE PARQUET ALCOOL**

Révision: 01/12/2006

Page 1 de 2

**Produit:**

SV-15P est une colle solvantée à base de PVAC.

**Donnés techniques:**

Base	PVAC
Système de polymérisation	Séchage physique et cristallisation
Consistance Couleur Densité (DIN 53479) Viscosité Brookfield (mPas)	Pâteux Brun clair Ca. 1,5 g/cm <sup>3</sup> Ca. 45.000 mPa.s (Brookfield RVT 6/10)
Temps ouvert à 21°C et 50% hr Temps de correction à 21°C et 50% hr	10-15 minutes 30-45 minutes
Sollicitable après Ponçage/ finition	au moins .24 h. au moins 48 h.
Résistance finale (DIN281b) bois/bois	>4N/mm <sup>2</sup>
Résistance aux températures	-20°C à +70°C (après polymérisation)
Résistance aux vieillissement	Bien
Matières sèches	Ca. 79 %
Consommation	Dépendant de la spatule employée et du support 800 – 1000 g/m <sup>2</sup>

(\*) Ces valeurs peuvent varier selon la température et le taux d'humidité

**Caractéristiques:**

- Exempte d'eau
- Mise en oeuvre très facile
- Résistance finale très élevée

**Applications:**

SV-15P convient pour encoller entre autre parquets massifs de taille modéré, mosaïque et parquet lamelles ainsi que pour les bois exotiques. Pour application sur supports absorbants tels que chapes ciment, béton, aggloméré, égalisé, mosaïques etc. Ne convient pas pour les parquets pretraités.

**Description:**

Soudal SV-15P se polymérise par séchage physique. Après polymérisation (ca. 48h à 21°C et 50% HR) le produit crée un film résistant aux variations normales de température et de humidité.


**Stockage:**

Au moins 12 mois dans l'emballage original fermé, au sec à une température de 5-25°C.

**Support:**

Avant de procéder à l'installation du parquet, le pourcentage d'humidité du support doit être vérifié à l'aide d'un hygromètre suivant la méthode CM ou digital.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Soudal vous conseille de toujours tester le produit selon les circonstances spécifiques du chantier. Soudal se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits sans avis préalable.



## SV-15P COLLE PARQUET ALCOOL

Révision: 01/12/2006

Page 2 de 2

Le taux d'humidité résiduelle maximale doit être endéans les limites procurés par le fabricant du parquet (en général max. 2% pour les sols en chape ciment et max. 0,5% pour les chapes anhydrites. Pour les sols chauffants ces valeurs sont respectivement de 1,5% et 0,3%)

### Mise en oeuvre

SV-15P s'applique sur un support propre, sec, plan, indéformable, résistant à la pression et exempt de fissure et qui ne présente pas de couches de peintures, cire, huile, graisse ou autres contaminations. Les irrégularités tels que vieux restes de colle ou d'égalisé peuvent détériorer le collage. Ces restes doivent être enlevés par un ponçage. Les surfaces de chape qui ne sont pas assez résistantes sont préférablement enlevés. Si le chape n'est pas assez plane, une couche d'égalisé est conseillée (utilisez **Soudal VE-50**).

Les surfaces denses comme les anhydrites doivent être poncées et dépourvues de la couche supérieure. Il est également nécessaire de nettoyer soigneusement à l'aide d'un aspirateur industriel le support à traiter.

Les surfaces minérales poreuses doivent être traitées avec le primaire **Soudal WBPR-11P**. Les surfaces poudreuses peuvent être traitées avec le primaire **Soudal WBPR-21P** (après consultation de notre service technique). Les supports ayant un taux d'humidité résiduelle supérieur à ceux repris ci-dessus, sont à traiter préalablement avec **Soudal EPR-31P**. En cas de doute, il faut se reporter au service technique de Soudal.

**Nous recommandons de toujours vérifier l'adhésion de la colle pour chaque surface.**

### Parquet:

Laisser le bois et la colle s'acclimater dans le lieu de pose pendant quelques jours. Laisser le bois dans son emballage d'origine jusqu'au commencement des travaux afin d'éviter des déformations du bois. Ouvrir 24h avant la pose, dans les locaux où il sera posé. Vérifier avant l'installation le taux d'humidité du parquet

(en général les fabricants de parquet conseillent 9% +/- 2%). Si le taux d'humidité mesuré est supérieur à 11% la pose est déconseillée.

**Toujours prévoir un joint de dilatation de 1-1,5 cm sur le pourtour du parquet.**

### Collage:

Laisser acclimater la colle SV-15P avant usage. Appliquer la colle sur le support à l'aide d'une spatule dentelée (spatule Soudal B3 pour parquet petit format ou B11 si les dimensions sont supérieures à 60x300mm). Limiter la surface traitée à ce qui peut être couvert de parquet endéans les 10 minutes. Poser le parquet. Taper à l'aide d'un marteau en caoutchouc. Veiller au contact complet (min. 80%) de la colle au dos du parquet. Eventuellement alourdir le parquet pendant la polymérisation.

Procéder au ponçage au plus tôt après 48 heures. Pour l'élimination de taches de colle fraîche, utiliser Soudal Nettoyant pour colle. La colle polymérisée doit être enlevée de façon mécanique.

### Important:

- Ne jamais poser le parquet sur chapes qui ne sont pas protégées de l'humidité avec une couche d'étanchéité
- La température du local doit être comprise entre 15 et 25°C
- La température minimale du sol est de 15°C
- L'humidité maximale de l'air ambiant est de 75%
- Ne jamais poser sur des sous-sol trop humides ou si le taux d'humidité est supérieur aux prescriptions du fabricant du bois.
- Ne jamais encoller le bois trop sec (taux d'humidité <7%) afin de limiter l'expansion du bois.
- Les murs et les plafonds dans le local doivent être totalement secs.
- Ne pas diluer la colle

### Mesures de sécurité:

Observer l'hygiène de travail usuelle. Porter des gants de protection.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Soudal vous conseille de toujours tester le produit selon les circonstances spécifiques du chantier. Soudal se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits sans avis préalable.