

Sigma Tigron Aqua Matt



Description Email mat résistant à l'usure à base d'une dispersion polyuréthane-acrylique en phase aqueuse, pour l'intérieur, bénéficiant de LTA⁺-Technology.

Usage Couche intermédiaire et de finition haut de gamme, sur bois, métaux, plafonnage et autres matériaux. Applicable également sur d'anciennes couches de peintures tant alkydes qu'acryliques poncées en suffisance.

Caractéristiques principales

- Aspect très mat
- Haute résistance à l'usure et aux coups
- Excellente résistance à la graisse des mains, la saleté et aux produits d'entretien ménagers, grâce à la technologie LTA⁺
- Bon arondi
- Séchage rapide
- Odeur faible
- Mise en œuvre très aisée
- Extra blanc
- Non jaunissant
- Long temps ouvert
- Bon pouvoir opacifiant
- Insaponifiable
- Très esthétique
- Convient pour les jouets d'enfants (EN 71-3)
- Certifié Dubokeur



Teintes et brillance

- Blanc, toutes les teintes de la carte Sigma Supermatt et quasiment toutes les teintes du nuancier Sigma C21.3 et de l'éventail RAL.
- Certaines teintes peuvent, par la technologie appliquée, présenter des différences de teinte.
- Mat (env. 12% @ 85° et env. 7% @ 60°, ISO 2813, EN13300)

Données de base

- Densité: env. 1,28 g/cm³
- Extrait sec: env. 38,3 % en volume
- Épaisseur du film sec: 30 micromètres (par couche)
- Sec hors poussière: env. 1 heure
- Sec au toucher: env. 2 heures
- Recouvrement: env. 5 heures
- Ce produit contient maximum 126 g/l VOS (cat. A/d: max. 130 g/l)
- Point d'inflammabilité: pas d'application
- *Possibilité d'appliquer plusieurs couches par jour

Les basses températures et humidités relatives élevées ralentissent le séchage.
Les données de base sont déterminées à 23°C, 50% H.R.
Ces données sont d'application pour le blanc et l'épaisseur du film recommandée, sauf contre-indication.

Rendement

Théorique
14 m²/litre pour une épaisseur sèche de 30 micromètres.

Pratique
Le rendement pratique est fonction de différents facteurs, tels que la structure du support, l'état et la forme de l'objet, la méthode d'application, l'expérience de l'applicateur, ainsi que des conditions atmosphériques

Sigma Tigron Aqua Matt



Systemes

Sur support neuf

Pretraitement: voir "Conditions du support"

2 x Sigma Tigron Aqua Primer

1 x Sigma Tigron Aqua Matt

Travaux d'entretien

Pretraitement: voir "Conditions du support"

Retoucher les parties denudees au Sigma Tigron Aqua Primer

1 x Sigma Tigron Aqua Primer

1 x Sigma Tigron Aqua Matt

Conditions du support

Propre, sec et degraisse

Le bois de classe I  IV aura une humidit moyenne de 16 +/-2%.

Anciennes couches intactes (tant alkydes qu'acryliques): laver et poncer; liminer le bois degrad et les anciennes couches abimees.

Bois degrad:

poncer ou gratter jusqu'au bois sain et ensuite 2 couches de Sigma Tigron Aqua Primer.

Prevoir un pretraitement adequat sur metal et autres supports

Remarque:

Afin d'obtenir un bon resultat  partir de produits en dispersion aqueuse, il est indispensable d'effectuer une preparation minutieuse. En particulier le degraissage, le lavage et le ponage des couches de peinture existantes seront tres soignes.

Conditions d'application

La temperature ambiante et la temperature du support doivent tre de min. 7°C durant l'application et le sechage.

Une humidit relative de max. 85%.

Une temperature trop basse, une humidit relative levee et une paisseur de couche trop importante retardent le processus de sechage.

Sigma Tigron Aqua Matt



Instructions d'emploi

Brosse

Brosse à poils longs, composée d'un mélange de fibres polyester (p.e. ProGold 7700-serie). Diluer si nécessaire avec 0 - 5% en volume d'eau de ville.

Rouleau

Méthode d'application:

Déposer, étaler et repasser au rouleau Vilt (p.e. ProGold 150415)

ou,

Après avoir étalé la peinture au rouleau Vilt (p.e. ProGold 150415), repasser au rouleau Moltoprène (p.e. ProGold 150050, 150140 of 150130).

Diluer si nécessaire avec 0 - 5% en volume d'eau de ville.

Pistolet

Diluant : 5 - 10 % en volume eau de ville

Ouverture du gicleur: 1,8 - 2,0 mm

Pression au gicleur: env. 3 - 4 bar

Remarque

Pour la peinture de grandes surfaces de préférence utiliser un rouleau.

Diluant de nettoyage

Nettoyer le matériel immédiatement après usage à l'eau.

Note

L'étalement des produits diluables à l'eau est plus facile par rapport à celui des peintures alkydes.

Le séchage des peintures diluables à l'eau est bien plus rapide ce qui nécessite une application plus prompte et plus généreuse afin d'obtenir un résultat satisfaisant.

Comme les produits en phase aqueuse ont un extrait sec inférieur aux produits à base de solvants, il en résulte la nécessité d'appliquer une épaisseur de couche mouillée de minimum 80 micromètres afin d'obtenir une épaisseur sèche d'env. 30 micromètres.

Mesures de sécurité

Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche de données de sécurité.

Données complémentaires

Par températures élevées et HR basse (< 40%) le séchage peut être tellement rapide que l'application de la peinture s'avère difficile, voir impossible. (phénomène encore augmenté sous l'effet de courants d'air) Dans ce cas des humidificateurs peuvent améliorer la situation. Une légère dilution à l'aide d'eau peut également faciliter l'application dans ces circonstances.

En période hivernale l'attention sera portée sur une température minimale de 7°C de l'air ambiant et du support.

Cette température devra être maintenue pendant le processus de séchage complet. La température de la peinture est également importante.

Types de bois et finition

Pour plus d'information sur les types de bois les plus courants, nous vous référons à la fiche d'information 1602-Essence de bois et leur finition

Conservation

12 mois minimum dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel en emballage d'origine non entamé.